



# IMPERTRON

# PENESEAL FH

**Sellador a base de agua, protege y aumenta la durabilidad del hormigón**

Página | -3

## DESCRIPCIÓN

Peneseal FH es un sellador a base de agua, transparente, químicamente reactivo, que penetra en los materiales de construcción de hormigón, protegiéndolo, preservándolo y aumentando su durabilidad.

## Curación

Peneseal FH controla las grietas por contracción plástica que normalmente se presentan cuando el hormigón aún está fresco. Peneseal FH cura el hormigón de manera uniforme por medio de una reacción combinada, química y de retención de humedad necesaria para completar el proceso de hidratación del cemento.

## Sellado

Peneseal FH penetra profundamente en el hormigón formando una reacción química que bloquea los poros y sella de forma permanente todo tipo de superficies de hormigón.

## Endurecimiento

Peneseal FH solidifica los componentes de hormigón, aumenta la densidad, la resistencia y su dureza y, en general, la resistencia a la abrasión y la durabilidad de la superficie hormigón. Las superficies tratadas con alisadora mecánica (fratasadora, helicoptero) producen en las superficies un acabado liso y brillante parecido al mármol. Las superficies tratadas con Peneseal FH a dado en resultados de pruebas de resistencia a la abrasión un 30% más alto que el hormigón sin tratar después de 30 días curación.

## Polvo

Peneseal FH encierra químicamente el hidróxido de calcio del hormigón, eliminando permanentemente la liberación de polvo a través de los poros.

## Reducción de eflorescencias

Conforme Peneseal FH penetra en el hormigón, neutraliza los álcalis forzándolos a emigrar a la superficie de donde pueden ser lavados durante la aplicación. Los álcalis más profundos quedan atrapados, deteniendo la eflorescencia y salida de lechada de cal y los álcalis. En casos de humedad excesiva y/o extrema presión hidrostática, puede ser que esta

reacción no logre detener todas las sales que migran a la superficie.

## RECOMENDADO PARA

Con una aplicación de Peneseal FH, se cura y sella permanentemente el hormigón o la mampostería por el resto de su existencia, y se vuelve altamente resistente a los aceites, grasas, u otros contaminantes. Los componentes del concreto se solidifican a una masa sólida que se endurece y aumenta en densidad. Se neutralizan los álcalis y se reduce. Recomendable para:

- ▶ Hormigón
- ▶ Bloques de hormigón
- ▶ Mortero de alta densidad
- ▶ Yeso
- ▶ Estuco, terrazo
- ▶ Cualquier combinación de cemento Pórtland con agregado de arena.

## INSTRUCCIONES DE USO

**Método de aplicación:** con Spray o directamente vertido en la zona a tratar y esparcir con escoba o haragán para saturar la superficie.

**Herramientas necesarias:** pistola de spray de baja presión, escoba de cerdas suaves o escoba de goma, manguera.

**Preparación de la superficie:** Barrer bien todas las áreas a tratar, lave con agua y deje secar para dejar completamente limpia la superficie. Peneseal FH puede ser aplicado a superficies húmedas siempre y cuando los charcos se barran para que el producto no se diluya antes de penetrar la superficie.

**Nota:** Peneseal FH debe diluirse antes de la aplicación, en proporción Peneseal FH 1:1 agua (volumen).





# IMPERTRON

# PENESEAL FH

Sellador a base de agua, protege y aumenta la durabilidad del hormigón

Página 3 -3

**Color:** Transparente. El Peneseal FH no va a cambiar la apariencia natural del hormigón o la mampostería. En los casos donde haya presente álcali, cal y otras impurezas que llegan a la superficie tratada debe lavarse con agua.

**Brillo:** Permanente. En las superficies a las cuales se les ha tratado con alisadora mecánica (fratasadora, helicóptero) va a aparecer un brillo similar al de la cera 6 a 12 meses después del tratamiento. Este brillo es causado por el efecto de endurecimiento y sellado del Peneseal FH y también por la abrasión al limpiar los pisos y el tránsito. Como parte permanente de la superficie de hormigón, el brillo perdurará durante la vida de la superficie.

**Temperatura límite de aplicación:** entre 40 ° C y 50 ° C. Proteger el hormigón nuevo de congelamiento durante un periodo de 6 días.

**Tiempo de secado:** De 1 a 3 horas. La superficie puede ser usada tan pronto como se complete la aplicación y la superficie esté seca nuevamente al tacto. El hormigón recién chorreado requiere el tiempo normal de endurecimiento.

### Preparación para pintar o recubrir:

**Hormigón viejo;** deje pasar 3-7 días antes de aplicar pintura y revestimientos.

**Hormigón nuevo;** deje pasar 30 días para un curado adecuado.

**Seguridad:** No es tóxico, no es combustible, no es inflamable. No es peligroso para los pulmones o las manos.

## LIMITACIONES

**NO** aplique Peneseal FH en los siguientes casos:

- Para sellar bloque liviano u otra mampostería muy porosa que contenga huecos o bolsas de aire.
- Cuando la temperatura baja a 5°C.
- En áreas que hayan sido curadas previamente con agentes curadores o selladores, a menos que éstos sean removidos por medios mecánicos o químicos.

## EMBALAJE

Este producto está disponible en bidones de 19 litros.

## ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL

Ilimitada vida útil cuando se almacena en bidones sellados en lugar seco y ventilado. Evitar la exposición al calor y la luz solar directa.

## MANTENIMIENTO

**Suelo:** Lave o frote con detergente con pH neutro o alcalino.

**Paredes:** Enjuague con agua.



La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. Impertron, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

Edición: 01/02/2016

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición