



IMPERTRON

DESCRIPCIÓN

Compuesto cristalino hidráulico cementoso diseñado para detener el flujo de agua y la entrada de humedad a través de la tecnología integral por cristalización.

RECOMENDADO PARA

PENEPLUG® se puede usar tanto en el exterior como en el interior como un mortero impermeable o para fraguado rápido y se requiera aumento de la resistencia inicial.

- ▶ Detiene filtraciones de agua.
- ▶ Sella las juntas frías, y juntas entre elementos horizontales y verticales.

PENEPLUG® se puede usar en:

- ▶ Hormigón
- ▶ Albañilería
- ▶ Loza
- ▶ Piedra

VENTAJAS

- ✓ Detiene el flujo de agua.
- ✓ Obturador de fraguado inmediato.
- ✓ Alta durabilidad.
- ✓ Se puede utilizar baa el agua.
- ✓ Se puede mezclar con agua o usar en seco.
- ✓ Fácil de usar
- ✓ Cero VOC - los productos Penetron en polvo contienen cero contenido orgánico volátil y son seguros para su uso tanto al aire libre y en espacios confinados interiores.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie: El soporte debe estar limpio, sano y libre de aceites , recubrimientos, pinturas , suciedad, etc...

Mezclado: El tiempo de fraguado depende en gran medida de la cantidad de agua de mezcla utilizado. Proporción de mezcla "Standard": usar agua a una temperatura $\pm 20^{\circ}$ C unos 0,25l (aprox. una taza) y añadir a 1,10 kg de PENEPLUG® , mezclar rápidamente hasta obtener una masilla fácil de aplicar. El tiempo de mezclado es aproximadamente de 15 segundos.

En climas frío, use agua tibia y en temperaturas más altas, use agua fría.

Aplicación: Para evitar el desperdicio, sólo se deben mezclar pequeñas cantidades de PENEPLUG®. Después de mezclar, aplique PENEPLUG® en el área adecuada inmediatamente. El material se debe moldear en forma de tapón y se debe presionar dentro de la fuga. Esto se puede lograr con el uso de un bloque de madera y un martillo.

Trabajar el tapón bien en la zona y luego, aplicando tanta presión como sea posible, mantenga firmemente en su lugar durante unos 30 segundos o hasta que fragüe.

Una vez la fuga se ha detenido, imprime el área con una capa de PENETRON® Slurry y luego rellene el resto de la cavidad hasta la superficie con PENECRETE MORTAR™. Remueva el material en exceso.

Humedezca la zona y aplique una capa de PENETRON® Slurry en la zona reparada.

En algunas ocasiones PENEPLUG® puede ser aplicado como polvo seco. Coloque y sostenga el polvo directamente sobre la fuga durante 30-60 segundos.

ENVASES

Penplug® está disponible en bidones de 4kg.

ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL

PENEPLUG® se debe almacenar seco a una temperatura mínima de 7° C . Cuando se almacena correctamente en un fresco y seco lugar en su envase original sin abrir y sin daños, la vida útil es de 12 meses.

INFORMACIÓN PARA MANEJO SEGURO

Contiene cemento, que es alcalino. Irrita los ojos y la piel y puede causar sensibilización de la piel. Cubrir adecuadamente los ojos y usar guantes de goma para el manejo del producto. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata con abundante agua y acudir al médico .

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.